

## Spezifikation santex Flach-Filter

### FN 130 ff clf

Parameter	Wert	Norm
Faser	100 % Viskose	
Nachhaltigkeit	PEFC/04-31-1600	
Farbe	weiß (H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> gebleicht)	
Dicke der Filtermatte	0,8 + / - 0,2 mm	DIN EN ISO 9073-2
Gewicht	130 ± 20 g/m <sup>2</sup>	DIN EN 29073-1
Luftdurchlässigkeit bei 50 Pa bei 200 Pa	950 +/- 200 l/m <sup>2</sup> s 2.400 +/- 400 l/m <sup>2</sup> s	DIN EN ISO 9237
pH-Wert	7 +/- 1	DIN 53124
Entflammbarkeit	Selbstverlöschend (Kl. F 1) Selbstverlöschend (Kl. K 1) (Stufe HF-1)	DIN 53438-3 DIN 53438-2 ISO 9772
Reißfestigkeit trocken längs quer	≥ 125 N / 5 cm ≥ 30 N / 5 cm	DIN EN 29073-3
Schrumpfung längs quer	< 5,0 % < 2,5 %	
Mittlerer Fettabscheidegrad	91,6%	DIN EN 61591:2016-03

Datum: 15.10.2019

Änderungen vorbehalten